

# CONIFLOOR 541 CW

Pigmentierte, wässrige, seidenmatte, elastische 2K-PUR-Versiegelung

## Materialbeschreibung

CONIFLOOR 541 CW ist eine hochwertige, pigmentierte, lösemittelfreie, emissionsarme, niedrigviskose, elastische 2K-PUR-Versiegelung mit seidenmatter Oberfläche.

## Anwendungsbereiche

CONIFLOOR 541 CW wird allgemein als UV-beständige, Oberflächenversiegelung in den Systemen CONIFLOOR LPC, CONIFLOOR LPC+ und CONIFLOOR LPC+ fl eingesetzt.

## Eigenschaften

CONIFLOOR 541 CW besitzt ein gutes Haftspektrum auf elastischen Deckbeschichtungen, ist UV-beständig, abriebfest und wird als Versiegelung im Innenbereich eingesetzt.

CONIFLOOR 541 CW besitzt nach vollständiger Aushärtung gute mechanische Eigenschaften und chemische Beständigkeiten.

## Verbrauch

Der Verbrauch von CONIFLOOR 541 CW liegt bei ca. 0,13 kg/m<sup>2</sup>.

## Technische Daten

|  |  |                   |         |
|--|--|-------------------|---------|
| <b>Mischungsverhältnis</b>                   | Gewichtsteile                              | A : B             | 10 : 1  |
| <b>Dichte</b>                                | Gemisch bei 23 °C                          | g/cm <sup>3</sup> | 1,18    |
| <b>Viskosität</b>                            | Gemisch bei 23 °C                          | mPas              | ca. 300 |
| <b>Verarbeitungszeit (10kg Gemisch)</b>      | bei 23 °C                                  | min               | ca. 60  |
| <b>Überarbeitbarkeit</b>                     | bei 23 °C                                  | h                 | 12      |
|  | max., bei 23 °C                            | h                 | 48      |
| <b>Staubtrocken nach</b>                     | bei 23 °C                                  | h                 | ca. 4   |
| <b>Begehbar nach</b>                         | bei 23 °C                                  | h                 | ca. 12  |
| <b>Ausgehärtet (chemisch belastbar) nach</b> | bei 23 °C / 50% relativer Luftfeuchtigkeit | d                 | 7       |
| <b>Objekt- und Verarbeitungstemperatur</b>   | mindestens                                 | °C                | 10      |
|  | maximal                                    | °C                | 30      |
| <b>Zulässige relative Luftfeuchtigkeit</b>   | maximal                                    | %                 | 75      |

*Diese Angaben sind Richtwerte. Die Werte dienen nicht zur Erstellung von Spezifikationen!*

## Verarbeitungshinweise

Die **Temperatur** der beiden Komponenten beim Mischvorgang sollte zwischen 10 und max. 25 °C liegen.

CONIFLOOR 541 CW wird im richtig abgestimmten Verhältnis von Komponente A (Harz) und Komponente B (Härter) geliefert.

Zunächst wird die B-Komponente in das Gebinde der A-Komponente geschüttet. Dabei ist darauf zu achten, dass die B-Komponente restlos ausläuft, dabei das Gebinde mittel Spachtel sorgfältig auskratzen.

Zum Erreichen einer homogenen Konsistenz und einer intensiven Durchmischung sind die beiden Komponenten mit einem langsam laufenden Rührwerk bei ca. 300 U/min gründlich zu mischen. Auch die Boden- und Randbereiche des Mischgefäßes müssen dabei erfasst werden.

Der **Mischvorgang** muss bis zum homogenen, schlierenfreien Zustand ca. **2-3 Minuten** durchgeführt werden.

Anschliessend muss in einen zweiten, sauberen Behälter **umgetopft** werden und erneut ca. 2 Minuten gemischt werden um Mischfehler zu vermeiden.

Der Auftrag von CONIFLOOR 541 CW erfolgt in der Regel mit einer "Microtex" Walze (Florlänge 10-12mm) auf den vorbereiteten Untergrund, wobei ein gleichmäßiges, bahnenweises Verarbeiten wichtig ist.

Die **Überlappungsbereiche** mit der vorhergehenden Bahn sind möglichst **klein** zu halten, längere Anschlusszeiten sind zu vermeiden.

Ein **nachträgliches Verschlichten** mit einer sauberen 2. Farbwalze ist in jedem Fall **notwendig**.

Neben der Umgebungstemperatur ist für die Verarbeitung von Reaktionsharzen die Temperatur des Untergrundes von entscheidender Bedeutung. Bei niedrigen Temperaturen verzögern sich grundsätzlich die chemischen Reaktionen; damit verlängern sich auch die Topf-, Überarbeitbarkeits- und Begebarkeitszeiten. Gleichzeitig erhöht sich, infolge zunehmender Viskosität, ggf. der Verbrauch pro Flächeneinheit. Bei hohen Temperaturen werden die chemischen Reaktionen beschleunigt, so dass sich o.a. Zeiten entsprechend verkürzen.

**Wichtig:** Eine **schnelle Trocknung** durch Luftbewegung aufgrund geöffneter Türen oder Tore ist unbedingt zu **vermeiden**. Luftzug kann einen **negativen** Einfluss auf die Verarbeitungszeit und das optische Erscheinungsbild haben

**Wichtig:** Es ist darauf zu achten bzw. im Vorfeld zu klären, ob die Deckkraft des gewählten Farbtones, insbesondere bei der flammgeschützten Beschichtung CONIFLOOR 440 fl ausreichend ist und die Versiegelung evtl. in 2 Arbeitsgängen aufzutragen ist. Dabei ist auch die max. mögliche Überarbeitungszeit zu beachten.

Damit das Produkt vollständig aushärten kann, darf die Temperatur des Untergrunds sowie die Verarbeitungstemperatur nicht unter die Mindesttemperatur fallen.

Nach der Applikation muss die Versiegelung vor direkter Wasserbeaufschlagung geschützt werden. Innerhalb dieser Zeit kann Wassereinwirkung an der Oberfläche zu Härtestörungen und zur Verfärbung der Versiegelung führen.

### Reinigungsmittel

Bei Beendigung der Arbeiten sowie bei Arbeitsunterbrechungen sind alle zur Wiederverwendung vorgesehenen Arbeitsgeräte mit Wasser zu reinigen.

### Untergrundbeschaffenheit

CONIFLOOR 541 CW ist eine elastische Versiegelung und kann auf den meisten CONIFLOOR-PUR-Beschichtungen verwendet werden.

Dabei ist die zu erwartenden mechanische Belastung auf das Gesamtsystem abzustimmen.

Die Versiegelung mit CONIFLOOR 541 CW muss **nach** spätestens **2 Tagen** (20°C) erfolgen. Die Überarbeitungszeiten sind dabei zu beachten.

Die zu beschichtenden Untergründe müssen fest, trocken, feingriffig und tragfähig sein, frei von losen und mürben Teilen sowie trennend wirkenden Substanzen wie Öl, Fett, Gummiabrieb, Anstrichresten oder ähnlichem.

Die **Temperatur** des Untergrundes muss mindestens **3 °C** über der herrschenden Taupunkttemperatur liegen.

### Lieferform

Die Lieferung von CONIFLOOR 541 CW erfolgt in Arbeitspackungen à 10 kg. A- und B-Komponente sind dabei im abgestimmten Mischverhältnis in separaten Gebinden abgefüllt.

### Farbton

Standard-Farbtöne erhältlich – weitere Farben auf Anfrage

### Lagerung

Gut verschlossene Originalgebände sind trocken im Temperaturbereich von 10 bis 25 °C zu lagern.

**Achtung:** Das Produkt ist frostempfindlich!

Direkte Sonneneinstrahlung und Unterschreitung der Lagertemperatur sind zu vermeiden.

Vor Verwendung ist das auf den Gebinden genannte Mindesthaltbarkeitsdatum zu prüfen.

### Physiologisches Verhalten / Schutzmassnahmen

Im ausgehärteten Zustand ist CONIFLOOR 541 CW physiologisch unbedenklich.

Die bei der Verarbeitung notwendigen Schutzmassnahmen sowie Transportvorschriften und Entsorgungshinweise sind den Sicherheitsdatenblättern des Produktes entnommen werden.

### Kennzeichnung VOC-Gehalt:

CONIFLOOR 541 CW erfüllt die Anforderungen der EU-Richtlinie 2004/42/EG.

### Gefahrenhinweise

**GIS-CODE: PU40**

Gefahrstoffverordnung: kennzeichnungspflichtig



### CE-Kennzeichnung:

Siehe Leistungserklärung

CONICA AG  
Industriestrasse 26  
8207 Schaffhausen  
Schweiz

Tel.: + 41 52 644 3600  
Fax: + 41 52 644 3699  
[info@conica.com](mailto:info@conica.com)  
[www.conica.com](http://www.conica.com)

Der Inhalt dieses Merkblattes ist unverbindlich. Im Hinblick auf die Vielfalt der Untergründe und Objektbedingungen einerseits, sowie andererseits aufgrund der Tatsache, dass Anwendung und Verarbeitung dieses Produktes ausserhalb unseres Einflusses liegen, wird der Käufer und/oder Anwender nicht von der Verpflichtung entbunden, dieses Produkt in eigener Verantwortung auf dessen Eignung für den vorgesehenen Verwendungszweck prüfen. Unsere Beratung in Wort, Schrift und durch Versuche ist dabei unverbindlich.

*Mit dem Erscheinen dieser Ausgabe sind alle vorangegangenen Informationen zu diesem Produkt als nicht mehr aktuell anzusehen. Da die Datenblätter regelmässig aktualisiert werden, obliegt es der Verantwortung des Verarbeiters, die aktuelle Version vorliegen zu haben. Registrierte Benutzer können zu jedem Zeitpunkt aktuelle Datenblätter von unserer homepage herunterladen. Auf Wunsch senden wir Ihnen diese auch gerne zu.*