

# CONIFLOOR 940

Thixotropiermittel für EP- und PUR Beschichtungsmaterialien

## Materialbeschreibung

CONIFLOOR 940 ist ein Polyethylenfaserfüllstoff

## Anwendungsbereiche

CONIFLOOR 940 dient zur Thixotropierung/Verdickung von EP- und PUR-Beschichtungsmaterialien.

## Persönliche Schutzausrüstung

Bei der Verwendung von Stellmittel EP-PUR – Beschichtungsmaterialien sind folgende Schutzmassnahmen erforderlich: Einatmen der Faser und Hautkontakt vermeiden. Schutzhandschuhe und Schutzbrille tragen. Während der Verwendung nicht essen, nicht rauchen und nicht mit offener Flamme hantieren! Die Hinweise auf besondere Gefahren und die Sicherheitsratschläge sind dem Sicherheitsdatenblatt zu entnehmen, ebneso die Hinweise zum Transport und der Entsorgung.

## Verbrauch

Ca. 0.5-4.0 CM-%, bezogen auf die Summe der Masse der anzumischenden A- und B- Komponenten.

Die vorgenannten Verbräuche sind nur Richtwerte. Sie hängen im Einzelnen von der Viskosität, von der Umgebungs- und Materialtemperatur und vom Einsatzzweck der Mischung ab.

Die Verarbeitungszeiten der Epoxy- oder Polyurethanmaterialien können sich bei der Zugabe von Conifloor 940 verändern.

## Technische Daten

<b>Material</b>	HD-Polyethylen		
<b>Dichte</b>	Gemisch, bei 20 °C	g/cm <sup>3</sup>	0.96
<b>Farbe</b>	white		
<b>Schüttdichte</b>		g/l	ca. 40
<b>Schmelzpunkt</b>		°C	132
<b>Faserlänge</b>		Mm	0.10-0.25

### Reinigung der Werkzeuge

Angemessene Schutzausrüstung während der Reinigung

### Verpackung

1 kg Gebinde

### Farbe

white

### Kennzeichnung VOC-Gehalt:

CONIFLOOR 100 erfüllt die Anforderungen der EU-Richtlinie 2004/42/EG.



### CE-Kennzeichnung:

Siehe Leistungserklärung

CONICA AG  
Industriestrasse 26  
8207 Schaffhausen  
Schweiz

Tel.: + 41 52 644 3600  
Fax: + 41 52 644 3699  
[info@conica.com](mailto:info@conica.com)  
[www.conica.com](http://www.conica.com)

Der Inhalt dieses Merkblattes ist unverbindlich. Im Hinblick auf die Vielfalt der Untergründe und Objektbedingungen einerseits, sowie andererseits aufgrund der Tatsache, dass Anwendung und Verarbeitung dieses Produktes ausserhalb unseres Einflusses liegen, wird der Käufer und/oder Anwender nicht von der Verpflichtung entbunden, dieses Produkt in eigener Verantwortung auf dessen Eignung für den vorgesehenen Verwendungszweck prüfen. Unsere Beratung in Wort, Schrift und durch Versuche ist dabei unverbindlich.

*Mit dem Erscheinen dieser Ausgabe sind alle vorangegangenen Informationen zu diesem Produkt als nicht mehr aktuell anzusehen. Da die Datenblätter regelmässig aktualisiert werden, obliegt es der Verantwortung des Verarbeiters, die aktuelle Version vorliegen zu haben. Registrierte Benutzer können zu jedem Zeitpunkt aktuelle Datenblätter von unserer homepage herunterladen. Auf Wunsch senden wir Ihnen diese auch gerne zu.*