

# CONIFLOOR mat (G20)

## Gummigranulatmatte für Indoor Böden

### Materialbeschreibung

CONIFLOOR mat (G20) ist eine PUR-gebundene schwarze Gummigranulatmatte aus Recyclingware, die als Elasticschicht unter der unter elastischen PUR-Verlaufbeschichtungen im Innenbereich verlegt wird.

Die Gummigranulatmatte ist Systembestandteil in den Systemen CONIFLOOR LPC +, CONIFLOOR LPC + fl und CONIFLOOR UPD +.

### Technische Daten

<b>Raumgewicht</b>	bei allen Dicken	kg/m <sup>3</sup>	770
<b>Zugfestigkeit nach DIN 53 571</b>	bei allen Dicken	N/mm <sup>2</sup>	ca. 0.6
<b>Reissdehnung</b>	bei allen Dicken	%	ca. 60
<b><i>Diese Angaben sind Richtwerte. Die Werte dienen nicht zur Erstellung von Spezifikationen!</i></b>			

### Verarbeitungshinweise

Die Bahnenware CONIFLOOR mat (G20) wird zunächst ausgerollt und zugeschnitten.

Anschliessend wird der Kleber (unser Kleber CONIFLOOR 210) für eine ganze Bahn in einer Mattenbreite aufgetragen und die vorher zugeschnittene Bahnenware in das nasse Klebebett eingerollt.

Die Bahnenenden sowie Zwischen- und Ansatzstücke müssen beschwert werden. Nach Verlegung der Matte muss je nach Temperatur die Fläche nach ca. 30-60 min mit einer ca. 50 kg schweren Walze abgerollt werden.

Details zur Verarbeitung unseres CONIFLOOR 210 finden Sie im entsprechenden Produktdatenblatt. Für weitere Fragen steht Ihnen unser Technischer Service zu Verfügung.

### Lieferform

Die 1.50m breiten Matten werden gerollt und je 4 Rollen normalerweise auf 1 Einwegpalette gepackt.

Die Mattendicke kann gewählt werden zwischen 4mm und 6mm.

4mm Rollen sind 30m lang und 6mm Rollen 20m lang.

### Farbton

schwarz

### Lagerung

Die Rollen sind trocken zu lagern.