

# CONIPUR Mat (F40)

## Verbundschaumstoffmatte für Sporthallenböden

### Materialbeschreibung

CONIPUR Mat (F40) ist eine PUR-gebundene Elastikschiicht aus Schnittresten der

Weichschaumerzeugung, die als Elastikschiicht unter der PUR-Schiicht in Sport- und Mehrzweckhallen verlegt wird.

### Technische Daten

<b>Raumgewicht</b>	bei allen Dicken	kg/m <sup>3</sup>	ca. 310 ± 15%
<b>Zugfestigkeit nach EN ISO 1798</b>	bei allen Dicken	kPA	> 200
<b>Bruchdehnung</b>	bei allen Dicken	%	> 30
<b>Verlegeklima</b>		mind. max.	15°C 75% rel. LF
<b>Diese Angaben sind Richtwerte. Die Werte dienen nicht zur Erstellung von Spezifikationen!</b>			

### Verarbeitungshinweise

Der Untergrund muss fest, trocken und tragfähig sowie frei von trennend wirkenden Substanzen wie Öl, Fett, Gummibtrieb, Anstrichresten oder ähnlichem sein.

Die Bahnenware wird zunächst ausgerollt und grob zugeschnitten. Anschliessend wird der Kleber (unser Kleber CONIPUR 111) für eine ganze Bahn in einer Mattenbreite aufgetragen und die vorher zugeschnittene Bahnenware in das nasse Klebett eingerollt. Die Längsnähte müssen einen dichten Stoss haben.

Die Bahnenden sowie Zwischen- und Ansatzstücke müssen beschwert werden. Nach Verlegung der Matte muss je nach Temperatur die Fläche nach ca. 30-60 min mit einer ca. 50 kg schweren Walze abgerollt werden.

Details zur Verarbeitung unseres CONIPUR 111 finden Sie im entsprechenden Produktdatenblatt.

Für weitere Fragen steht Ihnen unser Technischer Service zu Verfügung.

### Lieferform

Die 1.50m breiten Matten werden gerollt und auf Einwegpaletten gepackt. In der Tabelle sind für die am häufigsten eingesetzten Matten die Masse angegeben – weitere Schichtdicken auf Anfrage.

Dicke in mm	Breite in m	Rollenlänge in m	kg/Rolle	m <sup>2</sup> pro Rolle
4	1.5	30	55.8	45
6	1.5	35	97.7	52.5
12	1.5	18	100.4	27

### Lagerung

Die Rollen sind trocken zu lagern.